

















## [ ] B [tm)filfil[m][EI]



**Colorama 1** – The best-selling transparent Trevira CS fabric. It has a uniform and stable weave which makes it ideal for stiff and soft fabric applications. Available up to 340 cm wide with an extensive colour range, it is extremely versatile.

**Colorama 1** – Bestseller unter den transparenten Trevira-CS-Stoffen. Dank aussergewöhnlich stabiler Webart und der Breite von 340 cm bietet sich dieser Stoff sowohl für versteifte als auch weiche Applikationen an. Die grosse Farbvielfalt macht ihn zu einem aussergewöhnlichen Generalisten.

**Colorama 1** – Tissu Trevira CS incontournable de la gamme. Sa trame très régulière le destine aux applications pour tissu souple ou enduit. Disponible en laize de 340 cm avec une très large gamme de couleurs.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Transparent / Transparent / Transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff and soft / versteift und deko / enduit et souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS
 Weight / Gewicht / Poids (g/m <sup>2</sup> ) DIN EN 12127	135
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.33
 Max. width / Nutzbreite / Largeur max. (cm)	stiff/versteift/enduit: 335 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447), 197 cm, 138 cm soft/deko/souple: 335 cm
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock	stiff/versteift/enduit: 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447), 202 cm, 138 cm soft/deko/souple: 340 cm
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B-s1,d0 (EN 13501-1), Class 1 (EN 13773), B1 (DIN 4102-1), CAN/ULC-S109-14, M1 (NF P 92-503/5/7), Type C (BS 5867-2), Class 1 (UNI 8456), NFPA 701
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-7
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	520 m
 * Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 2190, 2195
 Green building	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

#### Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques



Evaluates sound absorption coefficient,  $\alpha_w = 0.10-0.15$   
Bewerterter Schallabsorptionsgrad,  $\alpha_w = 0.10-0.15$   
Coefficient évalué d'absorption phonique,  $\alpha_w = 0.10-0.15$   
DIN EN ISO 354

#### Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage










approx. 1% shrinking possible  
ca. 1% Schrumpfung möglich  
1% de rétrécissement possible

Processing / Verarbeitung / Traitement	soft / deko / souple	stiff / versteift / enduit
Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel		
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆	
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>	

#### Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	400	401	402	404	406	407	408	409	410	411	413	414	415	416	418	420	422	423	427	428	429	433	436	437	439	440	441	442	443	445	446	447	448	450	451	452	463	469	476	
Tv	52.9	51.5	54.4	35.6	19.4	36.6	41.4	17.5	55.3	23.7	31.1	51.3	49.1	34.7	46.1	19.3	43.6	41.1	13.0	29.3	37.8	21.0	30.5	25.7	45.3	50.5	50.6	47.8	22.3	28.6	22.0	30.6	19.9	45.7	43.4	42.2	46.1	36.1	37.9	
Ts	53.1	52.4	54.1	35.6	19.4	36.6	41.4	17.5	55.3	23.7	31.1	51.3	49.1	34.7	46.1	19.3	43.6	41.1	13.0	29.3	37.8	21.0	30.5	25.7	45.3	50.5	50.6	47.8	22.3	28.6	22.0	30.6	19.9	45.7	43.4	42.2	46.1	36.1	37.9	
Rs	44.8	40.6	41.6	33.1	25.5	35.4	34.3	26.5	42.4	29.0	33.3	42.5	40.1	34.1	38.9	27.0	36.7	34.3	24.8	33.4	35.4	23.1	31.9	28.0	31.8	38.5	41.2	39.3	37.8	31.0	27.3	27.3	32.8	27.1	43.0	42.0	43.9	44.8	38.9	39.1
As	2.1	7.0	4.3	22.1	37.7	19.2	31.5	38.4	2.5	31.5	23.6	6.9	22.4	11.2	30.9	33.8	21.3	25.5	15.8	19.9	17.9	25.1	25.1	25.9	8.9	8.1	6.6	9.4	20.7	27.3	24.8	28.8	35.1	11.0	10.8	9.4	11.6	16.3	15.3	
Tuv	51.5	41.4	45.7	27.1	18.3	31.8	31.5	19.7	47.4	27.1	31.3	38.5	30.9	22.4	24.6	20.1	25.1	25.1	15.8	19.9	17.9	25.1	25.1	25.9	36.1	43.2	44.2	42.4	20.7	27.3	24.8	28.8	35.1	11.0	10.8	9.4	11.6	16.3	15.3	
Fc	0.68	0.70	0.70	0.74	0.79	0.73	0.74	0.78	0.69	0.77	0.74	0.69	0.70	0.71	0.70	0.78	0.72	0.76	0.79	0.74	0.73	0.80	0.75	0.75	0.68	0.71	0.70	0.71	0.77	0.75	0.77	0.74	0.74	0.78	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71	
got	0.49	0.51	0.50	0.54	0.57	0.53	0.53	0.56	0.50	0.55	0.53	0.50	0.50	0.53	0.51	0.56	0.52	0.53	0.57	0.53	0.53	0.58	0.54	0.54	0.49	0.51	0.50	0.51	0.56	0.54	0.56	0.54	0.56	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.51	0.51

 Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	 UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
 Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	 Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
 Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	 Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
 Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%